
AQUALAK

Laque antirouille primaire et finition en dispersion aqueuse

Gamme : Peintures et revêtements spéciaux

Peinture anti-corrosion pour métaux ferreux



Présentation

AQUALAK est une laque anti-corrosion brillante, très garnissante à base de résines alkydes-uréthanes en dispersion aqueuse.

POINTS FORTS

- Laque antirouille
- Phase aqueuse
- Rendu brillant
- Résite aux intempéries et aux UV
- Odeur faible
- Adhérence directe sur acier, galva et alu
- Gamme "zéro picto"

Propriétés

- **AQUALAK** permet de recouvrir tous types de revêtement existant (pas de phénomène de détrempe) et d'être le cas échéant recouvert par toute nouvelle finition (PU, Epoxy, etc.).
- **AQUALAK** se dilue à l'eau, tout simplement.
- **AQUALAK** est sans odeur et assure à la fois le rôle de :
  - protection anti-corrosion grâce aux pigments inhibiteurs de corrosion.
  - finition brillante décorative.
- **AQUALAK** répond à des critères écologiques tout en garantissant des performances techniques avérées (opacité, rendement et temps de séchage).
- Recommandée pour la protection antirouille des pièces et ouvrages métalliques oxydés ou non, **AQUALAK** permet la remise en état des gros matériels ferreux, exigeant une manipulation rapide et une protection longue durée (bardages, charpentes, pylônes, citernes, grues, bétonnières, châssis de bennes, remorques, engins TP et matériel agricole).
- **AQUALAK** est également une excellente peinture pour la décoration et la protection du bois.
- **AQUALAK** existe en blanc et sous différentes teintes RAL (cf nuancier).

Caractéristiques techniques à 20°C :
% COV : 62.89 g/L (cat. II Ai ; max 140 g/L).
Extrait sec : 47 % en poids.
Viscosité : 2000 mPa.s.
Densité : 1.2 (blanc) / variable selon les teintes.

Utilisateurs

Municipalités, collectivités, artisans, services de maintenance, TP, secteur tertiaire, habitats collectifs, services pénitenciers, facility management, etc.

Mode d'emploi

Conditions d'applications :
* Température extérieure : entre 15 et 35°C.
* Humidité relative : inférieur à 70 %.
Supports : acier nu, peintures anciennes ou bois.
Localisation : extérieur - intérieur.
Préparation des supports :
Les surfaces doivent être propres, sèches, dégraissées, exemptes de rouille (friable) et de calamine.
S'applique idéalement en 2 couches à la brosse ou au rouleau (pur ou dilué à 5 %) ou au pistolet conventionnel, Airless ou Airmix (pur ou dilué de 5 à 10 %).
Diluant : Eau.

.../...

Rendement théorique : 6 à 8 m²/kg par couche de 40µ.
Temps de séchage à 20 °C :
* Hors poussière : environ 1 H.
* Manipulable : 3 H.
* Sec à cœur : 8 jours.
* Recouvrable en 4 H par lui-même (fortement augmenté en cas de température < 15°C et d'hygrométrie > 70 %) ou 24 H par une peinture solvantée (sauf époxy).
Bien aérer la peinture afin d'activer son séchage.

Conditionnement / Sécurité / Stockage

Seau de 5Kg.
Réf. : AQU0112X (nuancier RAL), nous consulter pour autres teintes.
Stocker en emballage d'origine bien fermé, en locaux tempérés, hors source de chaleur et à l'abri du gel.

1903191