EXTERIOR

Peinture façade en phase aqueuse

Gamme : Peintures et revêtements spéciaux

Embellit et laisse respirer vos murs et façades !





Présentation

Peinture de façade haute performance de dernière génération qui assure une excellente protection du support contre l'humidité, les salissures (moisissures, mousses, etc.), les intempéries et les UV.

Propriétés

- **Peinture pour façades à base de copolymères acryliques siloxanes en phase aqueuse, de classe D2 (décorative et masquante), EXTERIOR s'utilise en extérieur sur toutes les surfaces verticales du bâtiment, en neuf comme en rénovation.**
- **EXTERIOR présente une haute perméabilité à la vapeur d'eau, les murs respirent et les problèmes d'humidité sont limités.**
- **D'aspect mat profond (minéral), EXTERIOR résiste à l'encrassement et aux intempéries, les murs et murets restent propres et sains longtemps.**

POINTS FORTS

- Extérieur
- Peinture façade
- Phase aqueuse
- Respirante
- Opacifiante et garnissante
- Résistante à l'encrassement
- Gamme "zéro picto"

Caractéristiques techniques à 20°C et Hygrométrie Relative < 80 % :
% COV : 35 g/L (cat. II Ac ; max 40 g/L).
Extrait sec : 65 % en poids.
Viscosité : 4500 mPa.s.
Densité : 1.6 ± 0.05.
Couleur : teinte pastel.

Utilisateurs

Municipalités, collectivités, artisans, services de maintenance, secteur tertiaire, habitats collectifs, services pénitenciers, facility management, etc.

Mode d'emploi

Préparation des supports :
Sur supports minéraux (neuf ou rénovation) : Les supports doivent être sains, cohésifs, propres et secs.
Sur support douteux, poreux, pulvérulent, anciennes Pliolites ou sur anciennes peintures plastifiée (type PLASTIFLEX) : appliquer une 1ère couche de fixateur **PROMASK**.
Application :
Appliquer à la brosse, au rouleau ou à l'airless, une 1ère couche diluée à 5 % d'eau puis 1 à 2 couches non diluées.
Pour l'application à airless ajouter 5 % d'eau et utiliser une buse de 17 à 19.
Température comprise entre 5°C et 35°C / Hygrométrie inférieure à 80 %. Température du support > 3°C au point de rosée.
Nettoyer rapidement les outils après l'application.
Rendement théorique : 6 à 9 m²/L (le rendement varie avec la porosité et les imperfections du support).
Temps de séchage à 20° C : Hors poussière : 30 min. **Sec :** 1 H. **Recouvrable :** 12 H.
Diluant : eau (uniquement).

Conditionnement / Sécurité / Stockage

Seau de 15L.
Réf. : EXT09110 (Blanc). Réf. : EXT09111 (Pastel).
Stocker en emballage d'origine bien fermé, en locaux tempérés, hors source de chaleur et à l'abri du gel.

2001202

Z.A.E Champagne
07302 TOURNON CEDEX
Tél. 04 75 08 90 00
Fax. 04 75 08 90 29
commercial@rcifrance.com
www.rcifrance.com