FILMAR NF

Peinture noire mate haute température

Gamme : Peintures et revêtements spéciaux

Résiste jusqu'à 500° C !

Présentation

FILMAR NF est une peinture de finition de couleur noire mat à base de résine silicone résistant parfaitement à la chaleur et aux chocs thermiques jusqu'à 500° C en pointe.

Propriétés

- **S'applique sur toutes les surfaces métalliques soumises à des contraintes thermiques telles que les chaudières, pots d'échappement, barbecues, tuyauteries, tôles, plaques de cheminées, étuves, etc.**
- **FILMAR NF présente une bonne résistance à l'eau et aux rayures et permet une excellente protection anticorrosion même en extérieur.**
- **FILMAR NF adhère parfaitement sur les aciers, la fonte, l'aluminium, le galvanisé. Ne s'applique pas sur wash primer.**

POINTS FORTS

- Peinture noire mate
- Résiste jusqu'à 500° C
- Anticorrosion extérieure
- Résiste à la rayure

Caractéristiques :

Temps de séchage à 20°C ; HR 60 %	Hors poussière : 10 min Manipulable : 20 min
Températures limites d'application conseillées	+10°C à +30°C
AFNOR T30 003 - Famille 1 - Classe 10 c	

Utilisateurs

Entreprises de bâtiment, de travaux publics, municipalités, garages, chaudronneries, chauffagistes, etc.

Mode d'emploi

- Eliminer à l'aide d'une brosse métallique la rouille éventuelle et toutes les particules non adhérentes de la surface à traiter.
- Dégraisser.
- Agiter l'aérosol avant et pendant l'emploi.
- Pulvériser à 30 cm du support en croisant les couches.
- Laisser sécher pendant au moins 2 heures avant de soumettre la surface à de hautes températures.

Le film atteint sa dureté définitive et sa résistance lors de la première montée en température. Un étuvage de 80 - 100°C est préconisé.

- Purger tête en bas, après chaque utilisation, jusqu'à élimination de la peinture dans le diffuseur.
- Pour une application en extérieur, appliquer 2 à 3 couches (60 à 80 µm).

Conditionnement / Sécurité / Stockage

Aérosol de 500 ml.
Réf. : FIL31250.

Aérosol. Peut éclater sous l'effet de la chaleur.
Conserver en emballage bien fermé, à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles, en locaux tempérés et bien aérés.

2102225

Z.A.E Champagne
07302 TOURNON CEDEX
Tél. 04 75 08 90 00
Fax. 04 75 08 90 29
commercial@rcifrance.com
www.rcifrance.com