



Haute Température - roulements, bagues, poulies - Etanche gaz et fluides

Utilisateurs

Toutes industries et collectivités, ateliers de montage et de maintenance, mécaniques générales et maritimes, entreprises de travaux publics, sociétés de services, garages, etc.

Propriétés

- La résine anaérobie **FIX 88** est un adhésif réactif mono-composant et sans solvant polymérisant à température ambiante par absence d'oxygène et le contact avec un métal qui catalyse la réaction.
- **FIX 88** a une telle résistance au cisaillement qu'elle est capable de supporter de très fortes charges statiques ou dynamiques.
- **FIX 88** résiste aux chocs, vibrations, aux fortes pressions et à la plupart des agents chimiques.
- **FIX 88** est utilisé pour les fixations de pièces ajustées avec faible jeu ou faible serrage.
- **FIX 88** est utilisé pour la fixation des bagues et paliers, des joints d'étanchéité, des ventilateurs, des chemises de cylindres.

Mode d'emploi

Parfaitement dégraisser les pièces avec **SOLVELEC**.

Déposer suffisamment de produit au fur et à mesure de l'emmanchement des pièces, ceci afin d'éviter le phénomène de raclage.

Propriétés physiques

Base chimique : Diméthacrylate.

Densité (g/cm³) : 1.06.

Couleur : vert.

Viscosité (mPa.s - cône/plan) : 600.

Temps de prise sur vis M10 en acier : 15 à 30 min.

Temps de prise sur boulon/écrou M10 en laiton : <10 min.

Jeu maxi : 0.15 mm.

Résistance finale après 24 heures.

Plage de température : -50°C + 180°C.

Résistance au cisaillement selon norme DIN 54452 en N/mm² : 26.

Couple de rupture, assemblage libre, selon norme DIN 54454 en Nm : 36.

Conditionnement / Sécurité / Stockage

Flacon de 50 g.

Réf. : FIX31342.

Irritant pour les yeux et la peau. Durée de conservation est de 1 an lorsqu'il est stocké au frais ou à température ambiante et à l'abri de la lumière.

0504011