



Supports horizontaux et verticaux



Propriétés

- Mortier monocomposant sans solvant, renforcé par des fibres synthétiques.
- Permet la réfection de fissures, trous et défauts d'aspect des sols industriels.
- S'emploie également sur supports verticaux : reprises d'enduit de façade, fissures, lézardes, appuis de fenêtres, contremarches d'escaliers, etc.
- Adhère parfaitement sur le ciment, le béton et dispose de remarquables propriétés de dureté.
- **MORTISCEL** résiste à l'abrasion et aux agressions chimiques, huiles, essence, graisses, tout en conservant une certaine souplesse.
- Peut être appliqué sur certains bitumes, asphaltes, enrobés, après vérification par un test de compatibilité.
- Résiste à l'eau de mer.
- Sèche rapidement (6 heures à 20° C) et peut ultérieurement être recouvert d'une peinture alkyde-uréthane, époxy, polyuréthane.
- Dans le cas d'une utilisation partielle, **MORTISCEL** se conserve parfaitement dans son emballage d'origine.

POINTS FORTS

- Phase aqueuse
- Résiste à l'abrasion et aux agressions chimiques
- Séchage rapide
- Résiste à l'eau de mer
- Facilité d'emploi
- Renforcé par des fibres synthétiques

Caractéristiques

Rendement : 1.9 kg/m²/couche de 1 mm d'épaisseur.

Permet d'appliquer des couches de 5 à 50 mm.

Possibilité de superposer plusieurs couches.

Temps de séchage à 20° C en intérieur, pour une épaisseur de 2 cm :

- circulaire au bout de 24 heures pour les piétons.
- Attendre 3 jours pour la circulation d'engins de manutention.

Mode d'emploi

Préparation des supports :

- Les supports devront être propres, dépoussiérés, dégraissés avec **DECAPNET 2** ou **RC 65**.
- Les ciments ou bétons seront débarrassés de leur laitance avec **CIMCAR** ou **RENOVAC**.
- Toutes les parties friables seront éliminées.
- Humidifier les supports.

Préparation du produit :

- Préparer le mortier en le mélangeant bien avec de l'eau jusqu'à obtention d'un produit homogène.
- Dosage : 10 kg de **MORTISCEL** compter 1.5 L d'eau.

Application :

- Déposer **MORTISCEL** à l'aide d'une taloche ou d'une truelle et lisser la surface.
- Ré-humidifier pour éviter une dessiccation rapide due à la chaleur et au vent.
- Durée pratique d'utilisation : environ 1 H à 20°C.
- Le nettoyage du matériel se fera, avant séchage, à l'eau.

La température d'application doit être comprise entre 0°C et 35°C.

Ne jamais appliquer sur support gelé ou si il y a un risque de gel dans les 4 heures suivant l'application.

Conditionnement / Sécurité / Stockage

Seau de 10 kilos.

Réf. MOR06180.

Eviter le contact avec la peau, porter des gants appropriés.

Stocker 1 an à partir de la date de fabrication en emballages d'origine, bien fermés, à l'abri de la chaleur, dans un local sec et ventilé.

1611144