




Colle contact monocomposante polyvalente



Présentation

NEOTUB est une colle polychloroprène, monocomposante, liquide, spécialement développée pour le collage contact de nombreux matériaux poreux ou non poreux tels que cuir, caoutchouc, carton, textiles, feutres, non-tissés, mousses PU ou EVA, matériaux isolants, métaux, etc.

Propriétés

- **NEOTUB** est une excellente alternative lorsqu'il n'est pas possible de clouer ou de visser un support.
- Produit idéalement destiné à l'industrie pour des applications nécessitant une colle contact de couleur claire.
- **NEOTUB** est idéale pour l'assemblage et le placage de la plupart des matériaux sur tous supports en intérieur et extérieur sous abri :
 - Bois et stratifiés : baguettes, placages sur bois et plans de travail, chants de table, etc.
 - Caoutchouc : nez de marches, dalles de sol, semelles, etc.
 - Cuir et Simili : chaussures, vêtements, bagages, etc.
 - Liège : revêtements muraux, dalles, etc.
 - Plastique rigide : gaines et plinthes électriques, revêtements de sols, etc.
 - Métal : doublage de portes, habillage de tôle.
 - Tissu : garnitures de toit et de portes automobiles.
- **NEOTUB** préserve la souplesse du matériau mais ne convient pas pour PVC plastifié (migration), ni polystyrène expansé ou extrudé (attaque des solvants).

POINTS FORTS

- Colle très polyvalente
- Formule liquide
- Prise immédiate
- Translucide après séchage
- Collage ferme et souple
- Résistance thermique $\leq 80^{\circ}\text{C}$
- Sans toluène

Utilisateurs

Toutes industries et collectivités, ateliers de montage et de maintenance, mécaniques générales, entreprises de travaux publics, artisans, sociétés de services, garages, selliers professionnels, etc.

Mode d'emploi

Les matériaux et surfaces à coller doivent être propres, secs, à température ambiante, exempts de poussière et de tous corps gras.

Appliquer un film de colle régulier sur les deux matériaux à assembler.

Le temps de séchage est d'environ 10 à 15 minutes, il est cependant fonction de la température, de l'épaisseur de la couche appliquée et du pouvoir absorbant des supports.

Dès que les solvants sont complètement évaporés, le film de colle devient mat (il est possible d'accélérer le séchage à l'aide d'un tunnel chauffant). Temps ouvert ≤ 50 minutes à température ambiante (20°C).

Mettre en contact les pièces encollées avec précision, la prise est immédiate, sans serrage et irrémédiable.

Pour une fixation parfaite, presser ou maroufler énergiquement toute la surface. La résistance du collage dépend de l'intensité de la force que vous exercez et non de sa durée. Le collage est parfaitement sec au bout de 24 H.

Conditionnement / Sécurité / Stockage

Carton de 8 tubes de 125ml.

Réf. : NEO32005.

Port d'EPI conseillé lors de la manipulation du produit. Eviter le contact direct et prolongé avec la peau.

Conserver en emballage d'origine bien fermé à l'abri de l'humidité, à des températures comprises entre 15 et 25°C .

2007232