SILICE

Silice sèche, calibrée et dépoussiérée

Gamme : Peintures et revêtements spéciaux

Adjuvant pour tous revêtements de sols

Présentation

En fonction du calibre retenu et de sa mise en œuvre, les silices **RCI** permettent :

- **de réduire la glissance des peintures de sols aqueuses ou solvantées,**
- **de créer des revêtements auto lissant,**
- **de réaliser des mortiers de réparation.**

POINTS FORTS

- **Faible teneur en impureté**
- **Sèche et dépoussiérée**
- **Calibrée**

Propriétés

- **Elément minéral de grande pureté, teneur en SIO_2 supérieure à 99.25 %, la SILICE est parfaitement calibrée, séchée et dépoussiérée.**
- **Adjuvant inerte, la SILICE permet d'épaissir structurellement et d'augmenter les viscosités des résines époxydiques type ROC100 et SUPERSOLS sans en modifier les qualités de résistances chimique et mécanique.**

Utilisateurs

Entreprises du bâtiment et des travaux publics, services entretien de l'industrie et des collectivités, services techniques municipaux, DDE, etc.

Mode d'emploi

Dans tous les cas se référer en premier au FT de chaque revêtement.

- **Granulométrie HN (04/08) - SILICE ROC100 :**

* Pour un usage mortier : 25Kg de Silice pour 5Kg de résine ROC100.
* Pour un usage antidérapant : Appliquer une première couche de peinture sol.

Saupoudrer la silice de manière uniforme sur la surface peinte encore « collante ».
Attendre 24h pour balayer ou aspirer la silice non adhérente. Passer une deuxième couche de peinture pour enrober la silice.

- **Granulométrie HN38 (0.05/0.25) pour un usage en sous couche auto-lissante - SILICE SUPERSOLS :**

* 6 à 12kg de silice HN38 pour 5 kg de résine ROC100.
* 5 Kg de silice HN38 pour 10 Kg de SUPERSOLS.

Conditionnement / Sécurité / Stockage

Sac de 25 kilos.
Réf. : SIL11205 - SILICE ROC100 (HN - 04/08).
Réf. : SIL11206 - SILICE SUPERSOLS (HN38 - 0.05/0.25).

Stocker en emballages d'origine, bien fermés en locaux tempérés.

2101142

Z.A.E Champagne
07302 TOURNON CEDEX
Tél. 04 75 08 90 00
Fax. 04 75 08 90 29
commercial@rcifrance.com
www.rcifrance.com