

Séchage rapide, sans solvant nocif et sans chromate de plomb



Présentation

Peinture destinée à la signalisation routière et urbaine : marquage de la chaussée, places de stationnement sur parkings, passages piétons, bordures de trottoirs, flèches directionnelles, aires de stockage, zones de sécurité, etc.

Propriétés

- Appliqué en une seule couche, **SOLPEINT** présente une excellente résistance à l'abrasion résultant du passage des véhicules ou des engins de manutention.
- Grâce à sa rapidité de séchage, **SOLPEINT** permet une réutilisation rapide des surfaces traitées.
- Résiste parfaitement aux dilatations successives des sols dues aux variations de températures.
- Peut être rendu anti-dérapant par l'adjonction de microbilles, **DERAPBIL**, projetées par poudrage, sitôt la peinture appliquée.
- Existe en différentes teintes. Egalement disponible en noir afin de masquer d'anciens tracages lors de modifications de signalisation.
- Développé à partir de peintures routières certifiées NF.

POINTS FORTS

- Rapidité de mise en oeuvre
- Résistance aux intempéries et aux passages
- Système anti glisse ou auto réfléchissant possible
- Sans solvant nocif, sans chromate de plomb
- Plusieurs teintes disponibles
- Blanc : Certificat NF 2

Mode d'emploi

Prêt à l'emploi, s'applique au pistolet airless ou pneumatique sur revêtement sec, préalablement débarrassé des éléments non adhérents (sable, graviers, etc.) ou en une seule passe par machine automotrice.

Sur supports bitumineux neufs ou anciens, propres et secs.

Vérifier l'adhérence des anciens marquages et la compatibilité entre les produits.

Ne pas appliquer directement sur tout autre support.

S'emploi éventuellement au rouleau ou pinceau en prenant soin de l'appliquer généreusement sans trop étaler les couches afin d'éviter le détrempeage des revêtements bitumineux. Nettoyer le matériel utilisé avec **DL50**.

SOLPEINT BLANC : Afin de respecter l'homologation routière, un soupoudrage de microbilles est obligatoire. Pour l'obtention d'une peinture :

- retro réfléchissante utiliser les microbilles **SOLBIL**.

- antidérapante appliquer les microbilles **DERAPBIL** (environ 200 g/m²).

Certificat NF 2 : La durée de vie, sur chaussée bitumineuse, est estimée à 1 000 000 de passages de roues.

Teintes	jaune, noire, rouge, verte ou bleue	blanc
Densité	= 1.60	1.58
Dosage	de 500 à 700g/m ² en fonction du support	550g/m ²
Extrait sec	= 75 %	76 %
Température limite d'application	2°C < T < 40°C	5°C < T < 40°C
Temps de séchage (selon température et hydrométrie 80 %)	5 à 15 mn	5 à 15 mn

Conditionnement / Sécurité / Stockage

Bidon de 5 kilos.

Réf. : blanc SOL11400, bleu SOL11600, jaune SOL11500, noir SOL11800, vert jardin SOL11802, rouge SOL11700.

SOLPEINT est une peinture renfermant des solvants inflammables de point éclair <21°C.

Utiliser en extérieur ou en locaux ventilés. Prendre les précautions d'usage.

2007237