SPABLACK

Émulsion bitumineuse en pâte

Gamme : Peintures et revêtements spéciaux

Adhérence et résistance exceptionnelles !

Présentation

SPABLACK permet l'étanchéification des soubassements, le bouchage des fissures, l'imperméabilisation des toitures, terrasses, la protection anticorrosive des extérieurs et intérieurs de citernes, des gaines de ventilation, etc

POINTS FORTS

- Emulstion de bitume
- Pâte onctueuse thixotropique
- Se dilue à l'eau froide
- Résiste jusqu'à 60°C
- Gamme "zéro picto"

Propriétés

- **Adhère parfaitement sur les bétons, isolants fibreux, isolants cellulaires expansés, et offre une résistance exceptionnelle au vieillissement.**
- **Convient tout à fait pour la réalisation de travaux neufs et l'entretien d'anciennes étanchéités.**
- **Résiste à la chaleur dans les limites des températures de service.**
- **Peut se mélanger au ciment afin de permettre le colmatage d'orifices importants pour la réfection de sols industriels.**
- **Le film résiduel reste souple.**

Caractéristiques techniques :
Pouvoir couvrant moyen : 600 à 800 g/m² par couche (est fonction de l'état du support et de la nature du traitement à réaliser).
Temps de séchage en surface à 20°C : 1 à 3 heures.
Pleine possibilité de service : -10 à + 60°C.
N'offre pas de résistance aux huiles, hydrocarbures et autres solvants.
Diluant : eau froide exclusivement.

Utilisateurs

Entreprises de maçonnerie, de bâtiment et d'isolation, couvreurs, etc.

Mode d'emploi

Sur supports béton, parpaing enduit, métal, bois, isolants, fibrociment :
SPABLACK s'applique à froid sur support sain, propre et débarrassé de toute particule non adhérente.
Les joints et les fissures doivent être traités au préalable. Les métaux doivent être exempts de graisse ou de corrosion.
Bien remuer le produit avant emploi.
Appliquer au pinceau, à la brosse ou à la spatule.
Les fonds poreux ou fractionnés doivent être imprégnés d'une couche d'apprêt : émulsion diluée de 30 % à 50 % d'eau propre et froide (dosage : de 300 g à 500 g/m² de produit pur).
Dans tous les cas, appliquer en 2 couches pures croisées minimum en ayant soin de laisser sécher entre chaque couche.
Pour des applications particulières, une toile de verre peut-être incorporée entre 2 couches.
REMARQUE : *ne pas appliquer par temps de pluie ou par temps menaçant ni lorsque la température est susceptible de descendre en dessous de 5°C, avant séchage complet. De même, les revêtements obtenus doivent être protégés de la pluie pendant toute la durée du séchage. Nettoyer le matériel d'application à l'eau.*

Conditionnement / Sécurité / Stockage

Bidon de 30 kilos.
Réf. : SPA12700.
Le port d'EPI est conseillé lors de la manipulation du produit. Stocker en emballages d'origine, bien fermés, en locaux tempérés, à l'abri du gel, entre 5 et 40°C.

1811122

Z.A.E Champagne
07302 TOURNON CEDEX
Tél. 04 75 08 90 00
Fax. 04 75 08 90 29
commercial@rcifrance.com
www.rcifrance.com