



PLASTIFLEX

PEINTURE SEMI-ÉPAISSE POUR FAÇADES

Présentation

Revêtement plastique souple semi-épais à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse.

Qualités principales

- Revêtement très souple, il décore et protège le support en masquant efficacement le faïencage.
- Assure de par son épaisseur une protection durable du support contre les eaux de ruissellement et les polluants atmosphériques. Il apporte ainsi un complément d'imperméabilisation aux maçonneries.
- Microporeux, il laisse respirer le support et est parfaitement lavable.
- Très facile d'emploi.

Mise en oeuvre

- Prêt à l'emploi, ne jamais diluer.
- Le support sera parfaitement propre, sec et exempt de toute partie non adhérente.
- Appliquer au rouleau laine, poils longs ou moyens, en croisant bien les 2 couches.
- Temps de séchage à 20 °C:
 - hors pluie : 3 heures
 - recouvrable : 12 h l'été et 24 h l'hiver.
- Consommation : 0,8 à 1 kg au m² en 2 couches.
- Nettoyage du matériel à l'eau.

Conditions d'application

- Température entre 5° et 35°C
- Humidité inférieure à 75%.

LES POINTS FORTS DE PLASTIFLEX

- Revêtement épais qui permet une excellente réhabilitation des façades anciennes.
- Constitue une très belle peinture décorative et un très bon complément pour un traitement anti-humidité.
- Disponible en blanc et dans nombreux coloris pastels (voir nuancier)

Caractéristiques

- Couche de finition pour les façades ou tout autre ouvrage à base de liants hydrauliques, béton brut ou cellulaire, plâtre, éléments préfabriqués neufs ou anciens, revêtus ou non.
- Conforme à la norme NFT 34720 "Revêtement semi-épais à fonction de protection des supports faïencés".
- Classification AFNOR : NFT 36005. Famille I. Classe 7b2.
- NFP 84403 : classe D3.
- Densité : 1,45 ± 0,05.
- Extrait sec en poids 75% ± 2%.

Précautions de stockage

12 mois en emballages d'origine non ouverts, à l'abri du gel et de la chaleur.

Sécurité d'emploi

Non concerné