



SPABLACK

EMULSION BITUMINEUSE EN PATE

UTILISATEURS

Entreprises de maçonnerie, de bâtiment et d'isolation, couvreurs, etc.

PROPRIETES

- Permet l'étanchéification des soubassements, le bouchage des fissures, l'imperméabilisation des toitures, terrasses, la protection anticorrosive des extérieurs et intérieurs de citernes, des gaines de ventilation, etc.
- Adhère parfaitement sur les bétons, isolants fibreux, isolants cellulaires expansés, et offre une résistance exceptionnelle au vieillissement.
- Convient tout à fait pour la réalisation de travaux neufs et l'entretien d'anciennes étanchéités.
- Résiste à la chaleur dans les limites des températures de service.
- Peut se mélanger au ciment afin de permettre le colmatage d'orifices importants pour la réfection de sols industriels.

CARACTERISTIQUES

Pouvoir couvrant moyen : 600 à 800 g/m² par couche (est fonction de l'état du support et de la nature du traitement à réaliser).

Temps de séchage en surface à 20°C : 1 à 3 heures.

Pleine possibilité de service : -10 à + 60°C.

N'offre pas de résistance aux huiles, hydrocarbures et autres solvants.

Diluant : eau froide exclusivement.

MODE D'EMPLOI

SPABLACK s'utilise à froid au pinceau, à la brosse ou au pistolet sur des fonds propres, secs ou humides et débarrassés de toutes poussières ou particules non adhérentes. Bien laisser sécher entre les couches. Nettoyer le matériel d'application à l'eau.

REMARQUE : ne pas appliquer par temps de pluie ou par temps menaçant ni lorsque la température est susceptible de descendre en dessous de 0°C, avant séchage complet. De même, les revêtements obtenus doivent être protégés de la pluie pendant toute la durée du séchage.

.../...



APPLICATION	DOSAGE
<p>* Étanchéité de toitures en bitume ou béton : Réaliser une chape continue armée par un ou 2 voiles de verre dans le cas de chape non stabilisée : appliquer une première couche. Poser le voile de verre sur le produit frais. Appliquer une deuxième couche 24 heures après.</p>	PUR
<p>* Protection antirouille des métaux : Appliquer un primaire d'accrochage de bitume solvanté RC BLACK pur. Après séchage, appliquer une couche d'apprêt de SPABLACK diluée dans l'eau : Puis 2 couches de SPABLACK en croisant les couches.....</p>	50 % PUR
<p>* Imperméabilisation des bétons, ciments, enduits : Nota : ne convient pas sur les surfaces fractionnées telles que les parpaings. Appliquer une couche d'apprêt de SPABLACK diluée dans l'eau : Puis 2 couches de SPABLACK en croisant les couches :</p>	50 % PUR
<p>* Bouchage de fissures : Sur les microfissures (2 mm de profondeur et 2 mm de largeur), appliquer SPABLACK : Sur les fissures plus importantes, réaliser un mortier comme suit : mélanger le ciment et le sable. Incorporer SPABLACK puis l'eau de gâchage. Appliquer à la truelle.</p>	PUR MORTIER : 1 vol ciment + 4 vol sable + 2 vol SPABLACK

SECURITE D'EMPLOI

Non étiquetable.

PRECAUTIONS DE STOCKAGE

Stocker en emballages d'origine, bien fermés, en locaux tempérés, à l'abri du gel, entre 5 et 40°C.

9408181