

UNILAK SP

PEINTURE DE FINITION ANTIROUILLE SECHAGE RAPIDE

Présentation

UNILAK est une peinture mono-composante de finition brillante à base d'alkyde à séchage rapide.

La nouveauté !

Notre produit UNILAK est dépourvu de tout chromate de plomb et zinc dans toutes les teintes RAL.

Qualités principales

- Assure une protection antirouille durable et la décoration de tous métaux ferreux et aciers.
- Par son temps de séchage très rapide permet de réduire le temps d'immobilisation des matériels à traiter.
- S'applique également sur bois, vieux fonds lessivés, apprêts alkyde synthétique.
- Haut pouvoir couvrant.
- Disponible dans toutes les teintes RAL

Sécurité d'emploi

Préparation classée inflammable. Contient du xylène. Nocif par inhalation et contact avec la peau. Utiliser en locaux ventilés. Conserver à l'écart de toute flamme, ne pas fumer. Port de gants, lunettes et appareil respiratoire en cas d'aération insuffisante.

Précautions de stockage

Stocker en emballages d'origine, bien fermés, en locaux frais et ventilés et à l'écart du gel.

LES POINTS FORTS D' UNILAK

- A la fois peinture d'apprêt et laque de finition.
- Temps de séchage très court.
- Très bonne résistance aux UV.
- Toutes les teintes RAL disponibles sans chromate de plomb.

Mise en œuvre

- Supports : acier nu, peintures anciennes ou bois.
- Localisation : extérieur - intérieur
- Préparation des supports: les surfaces doivent être propres, sèches, dégraissées, exemptes de rouille friable et de calamine.
- Homogénéiser la laque.
- Application en 2 couches à la brosse en diluant la première couche à 5% avec DLU.
- Application au pistolet, diluer de 10 à 20 % avec notre produit spécifique DLU.
- Rendement théorique : 8 à 10 m²/kg.
Le rendement pratique varie avec la porosité du support, le matériel d'application et les pertes à l'emploi.
- Temps de séchage
 - Hors poussière : 20 à 30 mn
 - Manipulable : 2 à 3 heures.

Délai maxi entre 2 couches à 20°C : de 12 à 24H, au-delà poncer légèrement la surface.

Conditions d'application

- Température extérieure : entre 5 et 35°C
- Humidité relative : inférieure à 60% ± 5%

Caractéristiques

- Extrait sec en poids : 70 % ± 5 %.
- Aspect brillant.
- Point éclair : > 23°C.