RCI
Rhône Chimie Industrie

Activateur pour colle anaérobie

ACTIVATEUR ANAEROBIE

Colles, mastics et produits d'étanchéité

Dégraisse, facilite et renforce le collage dans toutes les situations !!



Présentation

ACTIVATEUR ANAEROBIE est un produit conçu pour faciliter et accélérer le processus de collage de toutes les colles anaérobies.
Dégraisse et facilite l'adhésion sur des matériaux dit "passifs".
Permet le collage à des températures inférieures à 10°C.

Points forts

- **Pour toutes les colles anaérobies**
- **Accélère la polymérisation**
- **Collage des matériaux passifs**
- **Collage à basse température**

Propriétés

- Conçu pour accélérer la vitesse et la qualité de la polymérisation des résines anaérobies.
- Aérosol compact, facile à l'usage, permettant un gain de temps et d'efficacité de collage et d'étanchéité.
- Augmente la résistance des assemblages réalisés.
- Convient pour le collage de matériaux "passifs", aciers inoxydables , chromés, zinc, plastiques et minéraux.
- Permet l'usage de colles anaérobies dans des conditions pouvant être défavorables (température inférieure à 10°C).
- Dégraisse les surfaces et durcit les excédents d'adhésif, offrant ainsi une application propre et rapide.
- Facilement utilisable grâce à son conditionnement en aérosol.

Mode d'emploi

- Toujours appliquer sur des surfaces propres et sèches.
- Vaporiser légèrement et directement l'activateur sur les pièces. Si la surface est sale ou poussiéreuse, essuyer à l'aide d'un chiffon non pelucheux puis renouveler l'application de l'ACTIVATEUR ANAEROBIE.
- Laisser sécher 10 à 30 secondes puis appliquer la résine anaérobie.
- Effectuer le montage.

Température de mise en oeuvre : -5° C et +25° C

Caractéristiques générales

N° de référence : ACT30112
Aspect : Liquide
Couleur : Vert clair
Odeur : Faible
Densité : 0.79

Caractéristiques techniques

Température d'usage : Température ambiante

Caractéristiques complémentaires

- Viscosité : 2 cps
- Point éclair: -40°C

Réglementation

Contact Alimentaire : Non
Pourcentage COV : 100%

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 200 ml
Type de conditionnement : Aérosol

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et à l'abri de la lumière.
Temperature de stockage : Entre 5°C et 25°C
Durée de stockage conseillée : 12 mois

RCI Rhône Chimie Industrie

Rhône Chimie Industrie
Z.A.E Champagne 07302 TOURNON

04 75 08 90 00
commercial@rcifrance.com