RCI
Rhône Chimie Industrie

Traitement des sols lisses et glissants

AGRIP

Protections et traitements de surfaces

Usage intérieur et extérieur !

Présentation

Traitement antidérapant des sols minéraux calcaires intérieurs et extérieurs.

Points forts

- **1 seule application**
- **Usage intérieur et extérieur**
- **Efficace en 5 à 10 minutes**
- **Traitement persistant**



Propriétés

- Solution de traitement des sols glissants à structure fermée comme le carrelage, marbre, grés cérame ou émaillé, terre cuite, etc.
- Confère aux sols une propriété antidérapante remarquable, dotée d’une exceptionnelle efficacité lorsque les supports sont mouillés.
- Ne laisse pas de film visible sur les surfaces traitées et ne change pas l’aspect des matériaux.
- Reste efficace après de nombreux lavages.

Mode d'emploi

- Appliquer pur ou dilué à 50% à l’aide d’un rouleau mousse ou d’une serpillère sur surfaces sèches et exemptes de graisses ou souillures.
- Le temps d’action sera fonction de la nature des sols :
- 5 minutes pour les revêtements fragiles, poreux ou foncés (marbre gris, terre cuite, etc.).
- 10 minutes pour les revêtements durs (carrelage, etc.).
- Pour les applications en extérieur, les temps d’action seront prolongés en fonction de l’exposition des supports et de leur sollicitation (intempéries, UV, etc.).
- Rincer abondamment à l’eau claire à l’aide d’un nettoyeur haute pression si possible.
  L’eau de rinçage pourra être additivée d’une solution de NEUTRALISOR.
- Consommation : 10 à 15 m2 /litre.

- Renouveler une à deux fois par an en fonction des fréquences de passage.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : AGR00390
Aspect : Liquide
Couleur : incolore à jaune
Odeur : acre
Densité : 1,1

Caractéristiques techniques

pH : 1

Réglementation

Contact Alimentaire : Non
Pourcentage COV : 0

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 5 L
Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.
Temperature de stockage : Température ambiante
Durée de stockage conseillée : 24 mois