RCI
Rhône Chimie Industrie

Peinture aluminium Haute Température

ALUPEINT NF Aérosol

Peintures et revêtements spéciaux

Protège et préserve de la corrosion



Présentation


ALUPEINT NF est une peinture résine synthétique de couleur gris aluminium.

Points forts

- **Protection antirouille haute température**
- **Existe en vrac et en aérosol**
- **Résiste à 380°C en vrac et 600°C en aérosol**
- **Finition aluminium satinée**







Propriétés

- Permet la protection des supports soumis à des contraintes thermiques importantes telles que les éléments en fonte des foyers de chaudières de chauffage central, pots d'échappement, canalisations, cheminées en tôles, etc.
- Forme un revêtement métallisé d'aspect satiné résistant aux hautes températures, sans se carboniser ni craqueler.
- Préservant parfaitement tous les métaux ferreux et les aciers de la corrosion, ALUPEINT NF ne nécessite pas de produit de finition et permet les travaux ultérieurs de soudage électrique par points.
- S'utilise en intérieur et extérieur sur le fer, tous les métaux ferreux et les aciers préalablement traités contre la rouille.
- Offre une protection exceptionnelle à la corrosion atmosphérique, aux fumées industrielles, aux émanations acides (H2S, SO2, etc.).
- Résistant parfaitement aux UV, ALUPEINT NF, par son haut pouvoir réfléchissant des rayons solaires, procure une isolation thermique appréciable des structures métalliques (citernes, conduite, etc.) et des bâtiments de construction sous toiture tôle.

Mode d'emploi

- Agiter fortement avant emploi,
même après libération de la bille.
- Appliquer sur des surfaces propres et dégraissées.

- Pulvériser à 20 cm du support en couches croisées.

- Purger la buse après usage

Caractéristiques générales

N° de référence : ALU30550
Aspect : Liquide
Couleur : Grise aluminium
Odeur : Solvantée

Caractéristiques techniques

Anti-corrosion : Oui
Diluant : Non concerné
Finition : Primaire et finition
Phase : Solvantée
Bicomposants : Non

Réglementation

Pourcentage COV : 795 g/l

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 500ml
Type de conditionnement : Aérosol

Sécurité

Le port d'EPI est conseillé lors de la manipulation du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker dans son emballage d'origine bien fermé, en locaux sec, tempérés et bien ventilé à l'écart de toute source d'ignition, de chaleur et de la lumière directe du soleil.
Temperature de stockage : 10 à 30°C
Durée de stockage conseillée : 24 mois