RCI
Rhône Chimie Industrie

Primaire d'accrochage anti-corrosion

# ANTICO Vrac

Peintures et revêtements spéciaux

## *Applicable sur tous les supports ferreux et non ferreux*

## Présentation

ANTICO vrac est un primaire acrylique anticorrosion pour acier non immergé riche de plus de 50 % d'inhibiteur de corrosion.
Il est destiné à protéger contre la corrosion tous les matériaux ferreux et non-ferreux.
ANTICO vrac est un excellent primaire d'accrochage sur la majorité des supports comme l'acier, le cuivre, l'aluminium, le zinc, la galva, l'inox et le pvc.

## Points forts

- **Sèche rapidement**
- **Riche en agents inhibiteurs de rouille**
- **Excellent pouvoir couvrant et opacifiant**
- **Recouvrable par toutes peintures de finition**

## Propriétés

- ANTICO vrac possède un pouvoir mouillant élevé qui pénètre la rouille saine, permet la réalisation d'un revêtement performant en intérieur comme en extérieur.
- ANTICO vrac peut rester en l'état en environnement peu corrosif (2 couches obligatoires) ou être recouvert par tous types de finitions.

## Mode d'emploi

- Préparation des fonds
  Supports neufs : sablage ou grattage dégraissage si nécessaire.
- Supports anciens : éliminer la rouille, la graisse et les anciennes peintures non adhérentes par sablage ou, à défaut, par grattage ou ponçage.
- Sur inox : dégraissage.
- Sur galvanisé : dégraissage et dérochage.
- Sur bardage pré-laqué neuf : après ponçage au papier fin.
- Sur polyester : après déglaçage, dégraissage et addition d'un additif (consulter notre labo).
- Conditions d'application appliquer sur support sec, exempt de toutes particules non adhérentes.
- Hygrométrie : 85 % HR maxi.
- Rendement théorique : 6 m² par Kg soit 8 m² par litre pour une épaisseur du film sec de 40 microns.
- Classification : AFNOR : Famille 1
- Classe 7 b 1.
- Application
  Dilution pour application au pistolet (diluant DL20) :
  Séchage :
  Hors poussière : 20-30 minutes.
- Manipulable : 1 heure pour une hygrométrie de 60 % et une température de 20°C.
- Recouvrable : 30 mn minimum pour une épaisseur de 40 µm feuil sec sans limite maxi.

| Conditionnement | Aérosol | Vrac |
|---|---|---|
| **Rendement** | 8 à 10 m²/L pour 30 µ | 8 à 10 m²/L pour 30 µ |
| **Temps de séchage à 20°C**<br>**- Hors poussière**<br>**- Au toucher**<br>**- Recouvrable**<br>**- Pleine possibilité de service** | <br>20 minutes<br>/<br>/<br>1 heure | <br>1 heure<br>4 heures<br>24 heures<br>3 jours |
| **Température d'application** | entre 10° et 30°C | entre 10° et 30°C |
| **Résistance** | 600°C | 380°C |

## Caractéristiques générales

**N° de référence :** ANT00920
**Aspect :** Liquide
**Couleur :** Grise
**Odeur :** Caractéristique

## Caractéristiques techniques

**Anti-corrosion :** Oui
**Point éclair :** 25,40°C
**Diluant :** DL20
**Finition :** Primaire
**Phase :** Solvantée
**Bicomposants :** Non

## Conditionnement

**Capacité de conditionnement :** 5 Kg
**Type de conditionnement :** Vrac

## Sécurité

Le port d'EPI est conseillé lors de la manipulation du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

## Stockage

Stocker en emballage d'origine, bien fermé, en locaux tempérés.