

Lubrifiant céramique sec

CERAMIX NF

Graisses et lubrifiants

Haute résistance à la pression et aux températures



Présentation

CERAMIX NF est un lubrifiant céramique assimilable à un vernis de très haute qualité. Offre une lubrification sèche, résistante à haute température et insensible à la pression. Utilisable également en agent de démoulage ou en solution anti adhérente.

Points forts

- ☒ Parfaitement sec
- ☒ Résiste à 1200°C en pointe
- ☒ Extrême pression
- ☒ Résiste à l'eau

Propriétés

Lubrifiant haute performance assimilable à un vernis céramique blanc parfaitement adapté aux applications de lubrification, de démoulage, d'anti adhérent ou encore de protection dans le cadre de soudure .

Riche en nitrure de bore.

Résiste à de très haute température, 900°C en air ambiant et plus de 2000°C en atmosphère inerte ou sous vide.

Applicable sur métal, verre, céramique et même graphite.

Mode d'emploi

- Agiter fortement l'aérosol avant usage, même après libération de la bille.
- Pulvériser à environ 20 cm de la surface à traiter à l'aide du tube directionnel pour les surfaces difficiles à atteindre ou sans pour les surfaces plus importantes.
- Le produit est liquide à l'application, ce qui lui permet de pénétrer en profondeur entre les pièces.
- Une fois le solvant évaporé, il reste une graisse ferme, résistante à la compression.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : CER30767

Aspect : Pâte

Couleur : Blanc

Odeur : Faible

Caractéristiques techniques

Nature de l'huile : Minérale

Nature du lubrifiant solide : Nitrure de bore

Extrême pression : Oui

Température d'usage : Résiste à 900°C en continu, 2000°C en pointe

Réglementation

Contact Alimentaire : Non

Contient MOSH/MOAH : Oui

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 500 ml

Type de conditionnement : Aérosol

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.

Temperature de stockage : Température ambiante