RCI Rhône Chimie Industrie

Peinture façade en phase aqueuse

EXTERIOR

Peintures et revêtements spéciaux

Embellit et laisse respirer vos murs et façades !

Présentation

Peinture de façade haute performance de dernière génération qui assure une excellente protection du support contre l'humidité, les salissures (moisissures, mousses, etc.), les intempéries et les UV. Disponible en blanc et teintes pastels.

ZÉRO

Points forts

- **Phase aqueuse**
- **Laisse respirer les supports**
- **Opacifiante et garnissante**
- **Résistante à l'encrassement**





Propriétés

- Peinture pour façades à base de copolymères acryliques siloxanes en phase aqueuse, de classe D2 (décorative et masquante), EXTERIOR s'utilise en extérieur sur toutes les surfaces verticales du bâtiment, en neuf comme en rénovation.
- EXTERIOR présente une haute perméabilité à la vapeur d'eau, les murs respirent et les problèmes d'humidité sont limités.
- D'aspect mat profond (minéral), EXTERIOR résiste à l'encrassement et aux intempéries, les murs et murets restent propres et sains longtemps.

Mode d'emploi

Préparation des supports : Sur supports minéraux (neuf ou rénovation)

- Les supports doivent être sains, cohésifs, propres et secs..

Température du support > 3°C au point de rosée.

- Sur support douteux, poreux, pulvérulent, anciennes Pliolites ou sur anciennes peintures plastifiée (type PLASTIFLEX) : appliquer une 1ère couche de fixateur PROMASK.

Application :

- Appliquer à la brosse, au rouleau ou à l'airless, une 1ère couche diluée à 5 % d'eau puis 1 à 2 couches non diluées.

Pour l'application airless ajouter 5 % d'eau et utiliser une buse de 17 à 19.

- Nettoyer rapidement les outils après l'application.
- Rendement théorique : 6 à 9 m²/L (le rendement varie avec la porosité et les imperfections du support).

Temps de séchage à 20° C :

- Hors poussière : 30 min.
- Sec : 1 H.
- Recouvrable : 12 H.

Température de mise en oeuvre : Entre 5°C et 35°C

Caractéristiques générales

N° de référence : EXT09110
Aspect : Liquide
Couleur : Voir caractéristiques complémentaires
Odeur : Faible
Densité : 1,6

Caractéristiques techniques

Anti-corrosion : Non
Diluant : Eau
Finition : Finition
Phase : Aqueuse
Bicomposants : Non

Caractéristiques complémentaires

Extrait sec : 65 % en poids.
Viscosité : 4500 mPa.s.

Réf. : EXT09110 EXTERIOR BLANC
Réf. : EXT09111 EXTERIOR PASTEL

Réglementation

Contact Alimentaire : Non
Pourcentage COV : 6 g/l

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 15 L
Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.
Temperature de stockage : Température ambiante hors gel
Durée de stockage conseillée : 12 mois