RCI
Rhône Chimie Industrie

Peinture noire Haute Température en vrac

FILMAR

Peintures et revêtements spéciaux

Résiste jusqu'à 700°C !

Présentation

Peinture de finition à base de résine silicone résistant parfaitement à la chaleur et aux chocs thermiques jusqu'à 700° C en pointe.

Points forts

- **Excellente tenue en continu aux fortes températures**
- **Très beau tendu du film**
- **Aspect noir**

Propriétés

- S'applique sur toutes les surfaces métalliques soumises à des contraintes thermiques telles que les chaudières, pots d'échappement, barbecues, tuyauteries, tôles, plaques de cheminées, étuves, etc.

Mode d'emploi

- Eliminer à l'aide d'une brosse métallique la rouille éventuelle et toutes les particules non adhérentes de la surface à traiter.
- Dégraisser.
- Appliquer au pistolet ou à la brosse sur des métaux parfaitement secs.
- Si nécessaire, diluer avec 5 à 10 % de SOLVAC.
- Laisser sécher au moins 3 jours avant la mise en service et prévoir une montée lente en température.
- Pour obtenir la résistance maximale, il est conseillé d'étuver pendant 2 H à 180°C.
- Nettoyer le matériel avec du SOLVAC.

Température de mise en oeuvre : Entre 10°C et 30°C

Caractéristiques générales

N° de référence : FIL05050
Aspect : Liquide
Couleur : Noir
Odeur : Caractéristique
Densité : 1,05

Caractéristiques techniques

Anti-corrosion : Oui
Point éclair : 23 <= PE <= 55 °C
Diluant : Solvac
Finition : Primaire et finition
Phase : Solvantée
Bicomposants : Non

Caractéristiques complémentaires

Extrait sec: 43%
Teneur en alu: 35%
Viscosité: 120s CA n°4 à 20°C

Réglementation

Contact Alimentaire : Non
Pourcentage COV : 840 g/l

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 5 Kg
Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.
Temperature de stockage : Entre 10 et 30°C
Durée de stockage conseillée : 12 mois