RCI
Rhône Chimie Industrie

Peinture noire mate haute température

# FILMAR NF

Peintures et revêtements spéciaux

***Résiste jusqu'à 500° C !***

## Présentation

FILMAR NF est une peinture de finition de couleur noire mat à base de résine silicone résistant parfaitement à la chaleur et aux chocs thermiques jusqu'à 500° C en pointe.

## Points forts

- **Peinture noire mate**
- **Résiste jusqu'à 500° C**
- **Anticorrosion extérieure**
- **Résiste à la rayure**

## Propriétés

- S'applique sur toutes les surfaces métalliques soumises à des contraintes thermiques telles que les chaudières, pots d'échappement, barbecues, tuyauteries, tôles, plaques de cheminées, étuves, etc.
- FILMAR NF présente une bonne résistance à l'eau et aux rayures et permet une excellente protection anticorrosion même en extérieur.
- FILMAR NF adhère parfaitement sur les aciers, la fonte, l'aluminium, le galvanisé.
- Ne s'applique pas sur wash primer.

## Mode d'emploi

- Eliminer à l'aide d'une brosse métallique la rouille éventuelle et toutes les particules non adhérentes de la surface à traiter.
- Dégraisser.
- Agiter l'aérosol avant et pendant l'emploi.
- Pulvériser à 30 cm du support en croisant les couches.
- Laisser sécher pendant au moins 2 heures avant de soumettre la surface à de hautes températures.
- Le film atteint sa dureté définitive et sa résistance lors de la première montée en température.
- Un étuvage de 80

- 100°C est préconisé.
- Purger tête en bas, après chaque utilisation, jusqu'à élimination de la peinture dans le diffuseur.
- Pour une application en extérieur, appliquer 2 à 3 couches (60 à 80 µm).

**Température de mise en oeuvre :** Entre 10°C et 30°C

| | |
|---|---|
| Temps de séchage à 20°C ; HR 60 % | Hors poussière : 10 min<br>Manipulable : 20 min |
| Températures limites d'application conseillées | +10°C à +30°C |
| AFNOR T30 003 - Famille 1 - Classe 10 c | |

## Caractéristiques générales

**N° de référence :** FIL31250
**Aspect :** Liquide
**Couleur :** Noir
**Odeur :** Caractéristique
**Densité :** aérosol

## Caractéristiques techniques

**Anti-corrosion :** Oui
**Diluant :** Non concerné
**Finition :** Primaire et finition
**Phase :** Solvantée
**Bicomposants :** Non

## Réglementation

**Contact Alimentaire :** Non
**Pourcentage COV :** 775 g/l

## Conditionnement

**Capacité de conditionnement :** 500 mL
**Type de conditionnement :** Aérosol

## Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

## Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et à l'abri de la lumière.
**Temperature de stockage :** < 50°C
**Durée de stockage conseillée :** 24 mois