RCI
Rhône Chimie Industrie

Peinture noire mate haute température

FILMAR NF

Peintures et revêtements spéciaux

Résiste jusqu'à 600° C !



Présentation

FILMAR NF est une peinture de finition de couleur noire mat à base de résine silicone résistant parfaitement à la chaleur et aux chocs thermiques jusqu'à 600° C en pointe.

Points forts

- **Primaire et finition**
- **Résiste jusqu'à 600° C**
- **Anticorrosion extérieure**
- **Résiste à la rayure**







Propriétés

- S'applique sur toutes les surfaces métalliques soumises à des contraintes thermiques telles que les chaudières, pots d'échappement, barbecues, tuyauteries, tôles, plaques de cheminées, étuves, etc.
- FILMAR NF présente une bonne résistance à l'eau et aux rayures et permet une excellente protection anticorrosion même en extérieur.
- FILMAR NF adhère parfaitement sur les aciers, la fonte, l'aluminium, le galvanisé.
- Ne s'applique pas sur wash primer.

Mode d'emploi

- Eliminer à l'aide d'une brosse métallique la rouille éventuelle et toutes les particules non adhérentes de la surface à traiter.
- Dégraisser.
- Agiter l'aérosol avant et pendant l'emploi.
- Pulvériser à 30 cm du support en croisant les couches.
- Laisser sécher pendant au moins 2 heures avant de soumettre la surface à de hautes températures.
- Le film atteint sa dureté définitive et sa résistance lors de la première montée en température.
- Un étuvage de 80

- 100°C est préconisé.
- Purger tête en bas, après chaque utilisation, jusqu'à élimination de la peinture dans le diffuseur.
- Pour une application en extérieur, appliquer 2 à 3 couches (60 à 80 µm).

Température de mise en oeuvre : Entre 10°C et 30°C

Temps de séchage à 20°C ; HR 60 %	Hors poussière : 10 min Manipulable : 20 min
Températures limites d'application conseillées	+10°C à +30°C
AFNOR T30 003 - Famille 1 - Classe 10 c	

Caractéristiques générales

N° de référence : FIL31250
Aspect : Liquide
Couleur : Noir
Odeur : Caractéristique
Densité : aérosol

Caractéristiques techniques

Anti-corrosion : Oui
Diluant : Non concerné
Finition : Primaire et finition
Phase : Solvantée
Bicomposants : Non

Réglementation

Contact Alimentaire : Non
Pourcentage COV : 775 g/l

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 500 mL
Type de conditionnement : Aérosol

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et à l'abri de la lumière.
Temperature de stockage : < 50°C
Durée de stockage conseillée : 24 mois

Rhône Chimie Industrie
Z.A.E Champagne 07302 TOURNON
04 75 08 90 00
commercial@rcifrance.com