RCI
Rhône Chimie Industrie

Fixation cylindrique

# FIX88

Colles, mastics et produits d'étanchéité

## *Fixation efficace d'éléments cylindriques*




## Présentation

FIX88 est un adhésif anaérobie mono-composant pour la fixation cylindrique.
Utilisable pour des jeux jusqu'à 0,15mm.

## Points forts

- **Fixation forte**
- **Bonne tenue à la température**
- **Ne sèche pas à l'air libre**
- **Résistance dynamique élevée**

## Propriétés

- Adhésif réactif mono-composant polymérisant à température ambiante par absence d'oxygène et le contact avec un métal qui catalyse la réaction.
- Résistance au cisaillement, capable de supporter de très fortes charges statiques ou dynamiques.
- Résiste aux chocs, vibrations, fortes pressions et à la plupart des agents chimiques.
- Utilisable pour: Fixation de pièces ajustées avec faible jeu ou faible serrage. Fixation de bagues et paliers, des joints d'étanchéité, des ventilateurs, des chemises de cylindres.

## Mode d'emploi

- Parfaitement dégraisser les pièces avec SOLVELEC.
- Déposer suffisamment de produit au fur et à mesure de l'emmanchement des pièces, ceci afin d'éviter le phénomène de raclage.

## Caractéristiques générales

**N° de référence :** FIX31342
**Aspect :** Gel
**Couleur :** Vert
**Odeur :** Caractéristique
**Densité :** 1,06

## Caractéristiques techniques

**Résistances mécaniques :** Résistance au cisaillement selon norme DIN 54452 en N/mm² : 26.
Couple de rupture, assemblage libre, selon norme DIN 54454 nen Nm : 36
**Température d'usage :** -50°C à +180°C

## Caractéristiques complémentaires

Temps de prise sur vis M10 en acier : 15 à 30 min.
Temps de prise sur boulon/écrou M10 en laiton : <10 min.
Jeu maxi : 0.15 mm.

Résistance finale après 24 heures.

## Réglementation

**Contact Alimentaire :** Non
**Pourcentage COV :** 0,7 %

## Conditionnement

**Capacité de conditionnement :** Flacon de 50 g
**Type de conditionnement :** Vrac

## Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

## Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et à l'abri de la lumière.
**Durée de stockage conseillée :** 12 mois