

Fixation cylindrique

FIX88

Colles, mastics et produits d'étanchéité

Fixation efficace d'éléments cylindriques



Présentation

FIX88 est un adhésif anaérobie mono-composant pour la fixation cylindrique. Utilisable pour des jeux jusqu'à 0,15mm.

Points forts

- Fixation forte
- Bonne tenue à la température
- Ne sèche pas à l'air libre
- Résistance dynamique élevée

Propriétés

- Adhésif réactif mono-composant polymérisant à température ambiante par absence d'oxygène et le contact avec un métal qui catalyse la réaction.
- Résistance au cisaillement, capable de supporter de très fortes charges statiques ou dynamiques.
- Résiste aux chocs, vibrations, fortes pressions et à la plupart des agents chimiques.
- Utilisable pour: Fixation de pièces ajustées avec faible jeu ou faible serrage. Fixation de bagues et paliers, des joints d'étanchéité, des ventilateurs, des chemises de cylindres.

Mode d'emploi

- Parfaitement dégraisser les pièces avec SOLVELEC.
- Déposer suffisamment de produit au fur et à mesure de l'emmanchement des pièces, ceci afin d'éviter le phénomène de raclage.

Caractéristiques générales

N° de référence: FIX31342

Aspect: Gel

Couleur: Vert

Odeur: Caractéristique

Densité: 1,06

Caractéristiques techniques

Résistances mécaniques: Résistance au cisaillement selon norme DIN 54452 en N/mm² : 26.

Couple de rupture, assemblage libre, selon norme DIN 54454 nen Nm : 36

Température d'usage: -50°C à +180°C

Caractéristiques complémentaires

Temps de prise sur vis M10 en acier : 15 à 30 min.

Temps de prise sur boulon/écrou M10 en laiton : <10 min.

Jeu maxi : 0.15 mm.

Résistance finale après 24 heures.

Réglementation

Contact Alimentaire : Non

Pourcentage COV : 0,7 %

Conditionnement

Capacité de conditionnement : Flacon de 50 g

Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et à l'abri de la lumière.

Durée de stockage conseillée : 12 mois