

Peinture de galvanisation à froid satinée

GALVACO

Peintures et revêtements spéciaux

Finition d'aspect satiné métallisé





Présentation

GALVACO est une peinture anticorrosion mono-composante, dopée en zinc métal et poudre d'aluminium à haut degré de pureté.

GALVACO s'applique comme une peinture sur fer, acier, tôles galvanisées, charpentes, toitures, tuyauteries avec une très bonne adhérence.

Points forts

- | | |
|--|---|
| ☒ Séchage rapide | ☒ Excellente résistance aux intempéries |
| ☒ Résistance importante aux températures élevées | ☒ Aspect satiné métallisé |



Propriétés

- Peinture de galvanisation à froid des surfaces métalliques, GALVACO assure une protection électrochimique durable, du fer et des alliages ferreux.
- GALVACO est une peinture d'une excellente résistance aux intempéries, aux atmosphères corrosives et à l'humidité.
- Sa composition spécifique apporte une résistance importante aux températures élevées soit 400°C en continu à 500°C en pointe.
- GALVACO est particulièrement formulée pour refaire la galvanisation des cordons et des points de soudure sur tôles et aciers galvanisés.
- GALVACO est adaptée pour faire des retouches sur les barrières de protection, glissières, poteaux de signalisation, étais de maçonnerie.
- En atmosphère marine et agressive, GALVACO est particulièrement recommandée pour les installations portuaires, raffineries, huisseries et tuyauteries.
- Rendu : satiné.
- Résistance à la température : 400°C en continu et 500°C en pointe.

Mode d'emploi

- Brosser et dégraisser préalablement les surfaces à traiter.
- Bien agiter l'aérosol avant et pendant l'emploi, jusqu'à décollement des billes.
- Pulvériser le spray à 20 cm de la partie à protéger.

- Appliquer par plusieurs couches successives croisées.
- Purger après application en pulvérisant tête en bas.
- Ne pas appliquer sur surfaces humides, chaudes ou exposées au soleil.
- Les caractéristiques finales du produit dépendent de l'épaisseur de la couche déposée, de l'état de la surface et de son degré de propreté.

Température de mise en oeuvre : > 5°C et < 35°C

Caractéristiques générales

N° de référence : GAL31390

Aspect : Liquide

Couleur : Gris brillant

Odeur : Xylène

Densité : Aérosol

Caractéristiques techniques

Anti-corrosion : Oui

Diluant : Non concerné

Finition : Primaire et finition

Phase : Solvantée

Bicomposants : Non

Caractéristiques complémentaires

Teneur (extrait sec) : en zinc : 25 % / en aluminium : 15 %.

Réglementation

Contact Alimentaire : Non

Pourcentage COV : 668 g/l

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 500 mL

Type de conditionnement : Aérosol

Sécurité

FDS disponible sur Quick-fds

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et à l'abri de la lumière.

Température de stockage : mois

Durée de stockage conseillée : 24 mois