RCI
Rhône Chimie Industrie

Peinture acrylique mate

LUMINOR

Peintures et revêtements spéciaux

Lumineuse comme LUMINOR !!!



Présentation

Peinture acrylique mate en phase aqueuse pour murs et plafonds intérieurs.
Garnissante et opacifiante, LUMINOR apporte confort d'application et luminosité exceptionnelle.
Disponible en blanc et en teintes pastels.

ZÉRO

Points forts

- **Phase aqueuse**
- **Rendu mat et lumineux**
- **Opacifiante et garnissante**
- **Sans odeur**

Propriétés

- Les caractéristiques opacifiantes et garnissantes de LUMINOR en font un produit d'exception pour la décoration ou la rénovation des intérieurs.
- LUMINOR s'applique sur tous les supports usuels du bâtiment (plaques de plâtres, plâtre et dérivés, support minéral, béton, anciennes peintures en bon état d'adhérence, etc.) et laisse respirer les supports.
- LUMINOR diluée peut être utilisée en primaire d'impression sur les supports poreux type placoplâtre brut.
- Lumineuse, LUMINOR existe en blanc et sous différentes teintes pastel (cf. nuancier).

Mode d'emploi

- S'utilise sur fonds propres, sains, secs et exempts de corps gras ou de particules non adhérentes, au rouleau YMA71113, à la brosse ou à l'airless (buse 17 à 19).
- S'applique en 1 ou 2 couches à une température supérieure à 8°C et une hygrométrie inférieur à 80 %.
- Sur support brut ou très poreux, appliquer une première couche diluée à 5% d'eau puis une deuxième couche pure.
- Nettoyer rapidement les outils à l'eau après l'application.
- Bien refermer l'emballage après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit.
- Rendement théorique : 8 à 10m²/l (le rendement varie avec la porosité du support et le matériel d'application).

Temps de séchage à 20° C :

- Hors poussière : 30-45 min.
- Recouvrable : 6 heures.
- Diluant : eau (uniquement).

Température de mise en oeuvre : > 8°C

Caractéristiques générales

N° de référence : LUM06110
Aspect : Liquide

Couleur : Voir caractéristiques complémentaires
Odeur : Faible
Densité : 1,48

Caractéristiques techniques

Anti-corrosion : Non
Diluant : Eau
Finition : Finition
Phase : Aqueuse
Bicomposants : Non

Caractéristiques complémentaires

Extrait sec : 55 % en poids.
Viscosité : 4500 mPa.s.

Réf. : LUM06110 (blanc).
Réf. : LUM06111 (pastel, voir nuancier).

Réglementation

Contact Alimentaire : Non
Pourcentage COV : 7,4 g/l

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 5 L, 15 L
Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

FDS disponible sur Quick-fds

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.
Temperature de stockage : Température ambiante hors gel
Durée de stockage conseillée : 11 mois