RCI
Rhône Chimie Industrie

Émulsion auto-lustrante

LUSTRAL

Nettoyants détergents détartrants

Fait briller sans coller tous les revêtements de sols !



Présentation

LUSTRAL a été spécialement conçue pour protéger et lustrer tous les revêtements de sols. Après traitement laisse les surfaces brillantes, les surfaces ainsi traités ne collent pas. Facilite l'entretien des sols au quotidien.

ZÉRO

Points forts

- **Emulsion de cires**
- **Traffic intense**
- **Haute résistance**
- **Longue durée**







Propriétés

- Emulsion de cires métallisées spécialement conçue pour protéger et lustrer tous les revêtements de sols qu'il s'agisse de carrelages, pierres naturelles ou reconstituées, marbres, thermoplastiques, linoléums, peintures, etc.
- Elaboré avec des polymères acryliques de haute qualité additivés d'ions métalliques, LUSTRAL forme un film tendu hydrophobe qui préserve efficacement les matériaux des pollutions ambiantes et des rayures.
- Facilite l'entretien des sols en empêchant l'incrustation des graisses et autres salissures.
- Tout particulièrement adapté pour traiter les revêtements exposés aux passages intensifs des piétons dans tous les lieux publics (halls d'entrée, salles d'attente, galeries marchandes, etc.).
- Laisse les surfaces brillantes avec un effet « wet look », non collantes ni glissantes, sans modifier la couleur d'origine des matériaux.

Mode d'emploi

- Nettoyer au préalable les sols avec ODOFLOR.
- Rincer à l'eau, si nécessaire.
- Dans le cas de sols fortement encrassés par plusieurs dépôts de cires d'origines diverses, un décapage avec RENOV est nécessaire.
- Dans ce cas un rinçage soigné suivi d'une neutralisation avec une solution à 0,5 ou 1 % de CERAFLORE s'impose.
- Observer un temps de séchage d'½ heure minimum entre les couches et/ou avant l'application de LUSTRAL.

- Appliquer pur sur les revêtements secs au moyen d’un balai applicateur ou d’un faubert, en couche fine.
- Renouveler l’application au bout de 20 minutes en croisant les couches.

Pour les revêtements d’origine minérale (pierres, granits, etc.) :

- Une neutralisation préalable avec CERAFLORE dilué entre 5 et 10 %, suivi d’un rinçage à l’eau claire, est impérative pour supprimer les laitances.

ENTRETIEN :

- Le nettoyage régulier s’effectue avec notre ODOFLOR dilué de 5 à 15 %.
- Pour redonner du brillant et prolonger la durée de vie des revêtements, appliquer notre lave et cire LUSTRABRIL.

Pour éliminer ces revêtements :

- Employer RENOV dilué de 5 à 10 %.
- Rendement : 15 à 20 m²/L en 2 couches en fonction de la porosité des matériaux.
- Temps de séchage à 20°C
- Recouvrable : 20 minutes
- Pleine possibilité de service : 2 heures
- Extrait sec voisin de : 30 %.

Caractéristiques générales

N° de référence : LUS06120
Aspect : Liquide
Couleur : Ivoire
Odeur : Faible
Densité : 1,02

Caractéristiques techniques

pH : 8
Point éclair : 79°C

Caractéristiques complémentaires

Extrait sec: 22%

Réglementation

Contact Alimentaire : Non
Pourcentage COV : 7,1 %

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 5 L
Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

FDS disponible sur Quick-fds

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.