RCI
Rhône Chimie Industrie

Colle néoprène en aérosol

NEOFIX

Colles, mastics et produits d'étanchéité

Collage des materiaux souples ou rigides.



Présentation

NEOFIX est une colle néoprène en aérosol prête à l'emploi à séchage rapide
Permet l'assemblage et le collage de multiples matériaux souples ou rigides.
Avec son pouvoir adhésif supérieur et sa durabilité, la colle néoprène offre une solution fiable.

Points forts

- **Aérosol**
- **Facile et polyvalente**
- **Tack immédiat**
- **Séchage rapide**
- **Sans toluène**







Propriétés

- Idéal pour l’assemblage, la pose ou la réparation des mousses souples d’ameublement, des non-tissés, feutre, fibre de verre, surfaces métalliques, textiles, cuir, bois et dérivés, carton, isolants thermiques et acoustiques ainsi que certains caoutchoucs et matières thermoplastiques non plastifiées.
- Permet des collages rapides et permanents même pour des endroits difficiles d’accès.
- Les pièces sont manipulables immédiatement.

Mode d'emploi

- Dégraisser les surfaces avant application.
- Agiter l’aérosol puis pulvériser sur les 2 surfaces à assembler, à une distance d’environ 30 cm, un film de colle uniforme.
- Lorsque le film est sec au toucher (environ 30 secondes), les pièces peuvent être jointes et pressées.
- La manipulation des pièces collées peut s'effectuer aussitôt dans la plupart des cas.
- Ne pas oublier de purger l'aérosol.

Caractéristiques générales

N° de référence : NEO32002
Aspect : Liquide
Couleur : Jaune translucide
Odeur : Caractéristique

Caractéristiques complémentaires

Temps de prise : 5 min.
Durcissement total (à 20°C) : 24 heures.
Extrait sec : 14 %.
Temps ouvert ou d'aération : 30 sec.

Réglementation

Contact Alimentaire : Non
Pourcentage COV : 75,65 %

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 500 mL
Type de conditionnement : Aérosol

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et à l'abri de la lumière.