RCI
Rhône Chimie Industrie

Fluide de protection temporaire anticorrosion

PROTEXAN II

Protections et traitements de surfaces

Protection antirouille jusqu'à 24 mois !



Présentation

PROTEXAN II est un fluide destiné à la protection anticorrosion intérieure et extérieure des pièces mécaniques, machines, véhicules de salage, tubes, conduites, pistons, soupapes, axes, vilebrequins, etc.

Points forts

- **Inhibiteur de rouille avec propriétés de drainage**
- **Empreinte digitale neutralisée**
- **Film protecteur mince et sec facile à enlever**
- **Efficace sur métaux ferreux et non ferreux**

Propriétés

- PROTEXAN II, après évaporation du solvant, forme un film protecteur dur qui résiste au pelage et à la fissuraton.
- Convient tout particulièrement aux produits finis, qui seront stockés ou acheminés avant utilisation.
- Protège durant 24 mois en intérieur, 12 mois en extérieur sous abri et 6 mois en extérieur pour les éléments non abrités.
- A la propriété de chasser l'eau et peut être appliqué sur des pièces humides sans que ses performances soient affectées.
- Sans silicone, permet l'adhérence de produits de finition tels que : résines, peintures, vernis, etc.
- La forte résistance du film protecteur permet la manipulation au stockage.
- Conseillé pour les expéditions par voie maritime, sous emballage.

Mode d'emploi

- S'applique par pulvérisation, immersion ou au pinceau et sèche en 45 mn à une température de 20° C.
- S'élimine facilement avec RC 55 ou un détergent alcalin type RENOV ou MULTINET 2 .

Caractéristiques générales

N° de référence : PRO07160
Aspect : Gel fluide
Couleur : Jaune à brune
Odeur : solvantée
Densité : 0.84 à 15.5°C

Caractéristiques complémentaires

Pouvoir couvrant : 38 m² / L.
Intérieur : 24 mois.
Couvert extérieur : 9-12 mois.
Extérieur non protégé : 6 mois.

Exempt de baryum.
Brouillard salin ASTM B117 = 200 heures.

Réglementation

Contact Alimentaire : Non
Pourcentage COV : 65%

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 20L
Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

Le port d'EPI est conseillé lors de la manipulation du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballages d’origine, bien fermés, en locaux tempérés et ventilés, à l’écart de toute source d’ignition.
Temperature de stockage : > 5°C et < 35°C
Durée de stockage conseillée : 12 mois

Rhône Chimie Industrie
Z.A.E Champagne 07302 TOURNON
04 75 08 90 00
commercial@rcifrance.com