RCI
Rhône Chimie Industrie

Rénovateur protecteur

PROTECTOL Aérosol

Protections et traitements de surfaces

Protection longue durée - Sans silicone



Présentation

PROTECTOL est un produit de protection longue durée contre la corrosion des pièces mécaniques et éléments de tôlerie.
Sans silicone, PROTECTOL n'empêche pas l'adhérence des peintures.
Peut également servir pour la rénovation et le brillantage de pièces plastiques.

Points forts

- **Protection et rénovation**
- **Longue durée**
- **Incolore**
- **Sans silicone**

Propriétés

- S’applique sur tout le matériel métallique tel que les moules, machines agricoles, de travaux publics, de construction, etc.
- Forme une pellicule huileuse adhérente non siccative qui préserve de l’oxydation tous les métaux y compris les alliages légers.
- A la propriété de chasser l’eau et peut s’appliquer sur des pièces humides sans que ses performances soient affectées.
- Constitue aussi un excellent dégraissant lubrifiant et convient également pour la rénovation et le brillantage des surfaces telles que les pare-chocs plastiques de véhicules. Compte tenu du nombre important de polymères existants, merci de réaliser un test de compatibilité au préalable.
- Permet l’adhérence des produits de finition tels que les peintures, vernis, etc.

Mode d'emploi

- Agiter avant emploi.
- Pulvériser PROTECTOL uniformément sur les surfaces à traiter.
- PROTECTOL s’élimine facilement par un simple essuyage ou un dégraissage alcalin (avec RC VAP ou DECAPNET) ou un solvant (SOLVAC 40).
- En rénovation de pare-chocs plastiques, protéger la carrosserie (à l’aide de papier ou de cartons).

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : PRO32040
Aspect : Liquide
Couleur : ambrée clair
Odeur : caractéristique
Densité : Aérosol

Caractéristiques complémentaires

Pouvoir couvrant : 80 - 100 m²/litre.
Tenue au brouillard salin : 100 heures (épaisseur 10 microns NFX 41-002).
Tenue en cabine humide : > 350 heures (éprouvettes acier XC 18 S).

Réglementation

Contact Alimentaire : Non

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 500 mL
Type de conditionnement : Aérosol

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et à l'abri du soleil.
Temperature de stockage : Température ambiante
Durée de stockage conseillée : 24 mois

Rhône Chimie Industrie
Z.A.E Champagne 07302 TOURNON
04 75 08 90 00
commercial@rcifrance.com