RCI
Rhône Chimie Industrie

Graisse cuivrée

PROTELUB

Graisses et lubrifiants

Assemblage d'éléments sensibles à la corrosion ou à l'oxydation

Présentation

PROTELUB est une graisse au cuivre haute performance spécialement conçue pour l'assemblage d'éléments sensibles à la corrosion ou à l'oxydation et soumis à des contraintes thermiques importantes de - 20°C à + 1000°C.

Points forts

- **Graisse au cuivre**
- **Atmossphère humide**
- **Mouvements lents ou statiques**
- **Haute température**

Propriétés

- Empêche le grippage et la corrosion du matériel de fonderie, de l'industrie plastique, écrous, brides, raccords, boulons, poulies, matériel naval, minier ou pétrochimique, etc.
- Possède un bon pouvoir lubrifiant pour les mécanismes lourds à mouvements lents.
- Forme un revêtement adhérent qui résiste parfaitement aux fortes pressions et aux ambiances corrosives telles que l'air salin.
- Concentré en cuivre micronisé, est efficace contre les projections de soudures sur les surfaces traitées, évite les soufflures, protège les buses de postes à souder automatiques ou semi-automatiques.

Mode d'emploi

- Agiter fortement avant usage même après libération de la bille.
- Pulvériser le produit à froid, sur les pièces à traiter.
- Ne pas vaporiser trop de produit, une légère couche suffit.
- Purger tête en bas après chaque utilisation, jusqu'à élimination de la graisse dans le diffuseur.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : PRO32060
Aspect : Pâte
Couleur : Cuivre
Odeur : Inodore

Caractéristiques techniques

Anti-corrosion : Oui
Grade : NLGI : 1
Viscosité : 500 mm²/s (40°C)
Nature de l'huile : Minérale
Point de goutte : Infusible
Température d'usage : de -20 à +1000°C

Réglementation

Contact Alimentaire : Non
Pourcentage COV : 35,30%

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 500 ml
Type de conditionnement : Aérosol

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.
Temperature de stockage : Température ambiante
Durée de stockage conseillée : 24 mois