RCI
Rhône Chimie Industrie

Graisse silicone

SILCOLUB

Graisses et lubrifiants

Lubrifiant multi applications translucide




Présentation

SILCOLUB est un silicone incolore permettant la lubrification et le montage de tout système en mouvement.

Points forts

- **Diminue le frottement en surface**
- **Bonne stabilité thermique -40°C à + 300 °C**
- **Traitement hydrophobe**
- **Utilisable sur tous les matériaux**
- **Translucide, ne tache pas**



Propriétés

- SILCOLUB élimine le coincement et le grincement des pièces.
- Anti-usure et riche en additifs anticorrosion, SILCOLUB préserve et protège le métal et l'outillage.
- Excellente stabilité thermique, résiste à des températures comprises entre -40°C et +300°C.
- Excellente rigidité diélectrique.
- SILCOLUB est translucide et ne tache pas.
- Utilisable sur toute surface et tout matériaux (élastomères, caoutchoucs, plastiques).
- Recommandé pour les serrures, charnières, chaînes, joints de connexions électriques et les câbles.
- Procure aux matières plastiques et aux caoutchoucs de remarquables propriétés de glissement.
- Permet de lubrifier rapidement les élastomères ou couples plastique/métal.
- Evite l'adhérence des projections de soudure.
- Protège de l'humidité les contacts électriques des systèmes d'allumage et évite le collage des joints.

Mode d'emploi

- Bien agiter l'aérosol avant usage.
- Placer le tube capillaire sur le diffuseur.
- Pulvériser par pressions courtes et répétées sur les parties à traiter ou à protéger.
- Faire pénétrer en manœuvrant les pièces.
- Renouveler l'opération si nécessaire.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : SIL33290
Aspect : Liquide
Couleur : Incolore
Odeur : Inodore

Caractéristiques techniques

Anti-corrosion : Oui
Grade : NLGI : 1
Viscosité : 30 000 Cst.
Nature de l'huile : Minérale
Nature du lubrifiant solide : Gel de silice
Extrême pression : Non
Point de goutte : sans
Température d'usage : entre -40°C et +300°C

Caractéristiques complémentaires

Constante dielectrique: 2,76 kV à 25°C et 100 Hz

Réglementation

Contact Alimentaire : Non
Pourcentage COV : 0,50%
Contient MOSH/MOAH : Oui

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 500 ml
Type de conditionnement : Aérosol

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.
Temperature de stockage : Température ambiante