RCI
Rhône Chimie Industrie

Laque antirouille primaire et finition

STOPROUILLE Vrac

Peintures et revêtements spéciaux

Laque anticorrosion à base de résine alkyde et de pigments inhibiteurs de rouille



Présentation

STOPROUILLE est une excellente base d'accrochage et de finition en un seul produit, applicable directement sur la rouille. Elle permet d'obtenir des revêtements brillants parfaitement imperméables à l'eau et résistant jusqu'à 100° C.
Applicable sur l'acier, le bois ou anciennes peintures.
Choix important de coloris (nuancier RAL).

Points forts

- **Primaire et finition**
- **Finition brillante**
- **Très bonne résistance aux UV**
- **Contient un pigment anti corrosion**





Propriétés

- Excellente base d'accrochage et de finition en un seul produit, permet d'obtenir des revêtements brillants parfaitement imperméables à l'eau et résistant jusqu'à 100° C.
- Est utilisable en intérieur comme en extérieur.
- Permet de recouvrir tous types de revêtement existant : métaux ferreux, acier nu, anciennes peintures du même type bien adhérente, bois
- Dans le cas d'une application en milieu corrosif (forte exposition climatique, milieu salin, etc.) ou une application sur matériaux non ferreux, sur acier galvanisé ou métallisé, l'emploi de notre primaire ANTICO est conseillé.

Mode d'emploi

Préparation des surfaces:

- STOPROUILLE SP doit s'appliquer sur des supports propres, secs et débarrassés de toutes particules non adhérentes.
- Dégraisser les supports neufs avec ASOREL ou RC 65.
- Les anciennes peintures doivent être lessivées et dépolies au papier de verre.
- Pour une protection optimale, traiter les taches d'oxydation qui ne s'éliminent pas au brossage avec notre convertisseur RUSTOP.

- Eliminer
  l'excédent de RUSTOP qui n'a pas réagi.

Application:

- Hygrométrie inférieure à 75 % en extérieur et 60 % en intérieur
- Rendement : 8 à 10m² au kg par couche.
- Bien homogénéiser avant emploi.
- STOPROUILLE SP s'utilise au pinceau, à la brosse, au rouleau ou au pistolet, en 2 ou 3 couches.

Temps de séchage à 20°C :

- Manipulable : 8 H
- Recouvrable : 48 H (L'application doit se faire au plus tard 6h après le sablage en atelier couvert, 3h en plein air par temps sec)
- Dur : 48H

Température de mise en oeuvre : > 10°C

	Brosse ou rouleau	Pistolet	Pistolet Airless
Diluant	SOLVAC 40 / DL 50	SOLVAC 40 / DL 50	SOLVAC 40 / DL 50
Dilution	0 à 5 %	10 à 20 %	0 à 5 %
Viscosité d'emploi	50 à 80² CA6	25 à 30² CA4	50 à 60² CA4
Epaisseur normale du film	50µ	50µ	50µ

Caractéristiques générales

N° de référence : STO12850
Aspect : Liquide
Couleur : Voir caractéristiques complémentaires
Odeur : Caractéristique
Densité : > 1

Caractéristiques techniques

Anti-corrosion : Oui
Diluant : DL50
Finition : Primaire et finition
Phase : Solvantée
Température d'usage : > 10°C
Bicomposants : Non

Caractéristiques complémentaires

Classification AFNOR: NF T36005: Famille I– Classe 4a

Tenue au feu : M1 sur support incombustible (arrêté du 30/06/83).

Réf. : STO12900 (Blanc RAL 9010)
Réf. : STO13000 (Bleu RAL 5015)
Réf. : STO13100 (Gris RAL 7042)
Réf. : STO13200 (Jaune RAL1003)
Réf. : STO13300 (Noir RAL 9005)
Réf. : STO13600 (Rouge RAL 3020)
Réf. : STO13700 (Vert RAL 6005)
Réf. : STO12850 (nuancier RAL)

Réglementation

Contact Alimentaire : Non

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 5 Kg et 1Kg
Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.
Temperature de stockage : Température ambiante
Durée de stockage conseillée : 12 mois